

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida: Pedro Mascagni, 650
Jardim Galeto, CEP 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 4534-9560
CNPJ: 17.673.123/0001-96
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA - JOFEGE MIX

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento, cal, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais.

Classificação ABNT-NBR 13281/2005

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO DA BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA JOFEGE MIX. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos.

A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para usa da ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA JOFEGE MIX é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas reamassá-la antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

90 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

RESISTÊNCIA CONFORME IMPRESSO NA EMBALAGEM.

MUITO FÁCIL



5,0 à 6,2 litros de água



1 saco de
ARGAMASSA
ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA JOFEGE MIX



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

- 1** Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.
- 2** Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA JOFEGE MIX. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.
- 3** Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisonha de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0cm.