

DADOS TÉCNICOS

CIMENTO COLA TIPO ACII USO EXTERNO JOFEGE MIX



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Rua: Rosário Takaki, 740
Com. Mário Dedini
Piracicaba - SP, CEP 13413-063
Telefone:(19) 3413-1511 CNPJ:
17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

Adequada para aplicação de revestimentos cerâmico até 60 cm x 60 cm, em pisos e paredes de áreas externas, piscinas e apresentar absorção de água mínima de 3% e máxima 6%. Não é indicado para aplicação de placas cerâmica tipo porcelanato, frigoríficos, churrasqueiras, lareiras e outros revestimentos especiais.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

Verifique se todo material necessário está no local de trabalho. Emboço ou argamassa de contrapiso sarrafeada ou desempenada, curada com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa, curado há 28 dias. A superfície da base onde será aplicada a argamassa e as peças cerâmicas devem estar plana, sem desvio de prumo conforme Norma Técnica NBR 13.749, limpa, seca, isenta de poeira, óleo, graxa, tinta ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência da argamassa.

MISTURA DA ARGAMASSA (PARA SACO DE 20 KG)

Utilize recipiente limpo e estanque, protegido do sol, vento e chuva colocar de 4,0 à 4,6 litros de água limpa e um saco de **CIMENTO COLA EXTERNO JOFEGE MIX**. Misture até que apresente uma consistência pastosa e firme, sem grumos.

TEMPO E REPOUSO PARA UTILIZAR A MISTURA DA ARGAMASSA

O tempo máximo de utilização do **CIMENTO COLA EXTERNO JOFEGE MIX** é de 2 horas e 30 minutos (em temperatura ambiente acima 20°C, o prazo deve ser reduzido), após a mistura deixar em repouso por 15 minutos e remisture antes da aplicação.

O TAMANHO DOS DENTES DA DESEMPENADEIRA DEPENDE DA ÁREA DA SUPERFÍCIE DA PLACA CERÂMICA.

Área "S" da superfície da placa cerâmica (cm ²)	Formato do dente da desempenadeira (mm)	Aplicação da Argamassa
S < 400	quadrado 6x6x6	na base
400 < S < 900	quadrado 8x8x8	na base
S < 900	quadrado 8x8x8	na base e no verso da cerâmica

Verifique sempre as dimensões dos dentes da desempenadeira. Caso se desgastarem em mais de 1mm na altura, substitua por uma nova.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

1. Utilize primeiro o lado liso da desempenadeira metálica, para aplicação de uma camada de 3mm a 5mm e em seguida, passe o lado dentado de forma inclinada em relação á base, formando cordões e sulcos em um ângulo de 60°.
2. O excesso de argamassa removido com os dentes da desempenadeira, pode ser remisturado ao restante do material preparado sem adicionar água.
3. Assente as peças cerâmicas que devem estar secas e com o verso limpo sobre os cordões, fazendo-as deslizar.

4. Com o auxílio dos dedos faça movimentos vibratórios e bata levemente com um martelo de borracha, promovendo impactos sem danificar a superfície das peças cerâmicas até amassar totalmente os cordões do CIMENTO COLA EXTERNO JOFEGE MIX e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa

5. Aplique **CIMENTO COLA EXTERNO JOFEGE MIX** com os dentes da desempenadeira no verso da placa cerâmica com área maior que 900cm² e/ ou que apresentem reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm, de modo que as preencha no momento de se assentamento.

Peças de alumínio deverão ser protegidas, pois pode manchar.

ÁREAS EXTERNAS

Proteja o revestimento da água de chuva por 24 horas após a execução.

IMPORTANTE

Sempre mantenha juntas de assentamento entre as peças cerâmicas, conforme especificações de seu fabricante. Respeite as juntas de movimentação de acordo com as normas técnicas NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 13.755. O rejuntamento das peças cerâmica deve ser iniciado após três dias do seu assentamento. Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.

LIMPEZA

Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 hora após a aplicação. Consulte os fabricantes de cerâmicas especiais sobre como proceder para sua limpeza. Nunca utilize ácido para a limpeza.

FICHA TÉCNICA

Composição: Cimento, agregados classificados e aditivos especiais não-tóxicos.

Consumo

Peças cerâmicas de até 400 cm²: +- 3,5 kg/m²

Peças cerâmicas de até 900 cm²: +-4,5 kg/m²

Peças cerâmicas superiores a 900 cm²: +-8 kg/m²

Temperatura

Ambiente: +5°C até +40°C

Superfície: +5°C até +27°C

Espessura de camada 3 a 5 mm

Cor: Cinza

ATENÇÃO

Utilizar equipamento de proteção individual (EPIS) como óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica. Este produto está pronto para uso. Não adicionar nenhum componente além de água, conforme quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



4,0 à 4,6 litros de água



1 saco de
CIMENTO COLA
EXTERNO JOFEGE MIX



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

- 1** Aplique com o lado liso da desempenadeira uma camada de 3 a 5mm. Em seguida passe novamente com o lado dentado, mantenha um ângulo aproximado de 60° .
- 2** Assente as peças cerâmicas que devem estar limpas e secas sobre os cordões, fazendo-as deslizar.
- 3** Com o auxílio dos dedos faça movimentos vibratórios e bata levemente com um martelo de borracha uniformemente por toda a superfície da peça, para que haja o contato com todo o verso da placa aplicada.